

Karta Techniczna
KT 05.20 Piana 2K dwuskładnikowa

Produkt
Dwuskładnikowa pianka montażowa i konstrukcyjna na bazie chemicznie utwardzanego poliuretanu.
Gaz pędny niezawierający freonów - FCKW.

Właściwości
- Łatwa w użyciu;
- Szybko utwardzająca się, o wysokiej wytrzymałości;
- Wysoka przyczepność i lepkość do wielu różnych podłoży m.in: betonu, kamienia, drewna,

Zastosowanie
- Montaż witryn, wielkogabarytowych ram okiennych oraz ościeżnic drzwiowych;
- Wypełnianie przestrzeni montażowych pomiędzy panelami, wymagających wysokiej wytrzymałości.
- Klejenie parapetów oraz wypełnianie przepustów instalacji elektrycznych i rurowych przez ściany i podłogi.

Opakowanie
• Pianka wężykowa: 400 ml;

Barwa
• Niebieska

Den Braven Czech and Slovak a.s.
Úvalno 353 79391

Bankovní spojení: KB Krnov,
č. ú. 19-0848810297/0100

554 648 200
info@denbraven.cz

www.distyk.cz

DISTYK®

Dane techniczne			
Baza	poliuretan		
Gęstość właściwa	kg/m^3	36-40	wg ISO 7390
Struktura	%	± 90%	równomiernie zamkniętych komórek
Odporność termiczna	°C	-40/ +90	po utwardzeniu
Temperatura puszki przy aplikacji	°C	nad +15/+ 25	Optymalnie + 20 Temperatura powietrza i podkładu
Temperatura aplikacji	°C	+15 / +25	
Temperatura podłoża	°C	+10	Temperatura podłoża
Czas cięcia	min.	30 min	Przy temp. 23°C / 55% rel. Wilgotności i grubości 1 cm.
Pełne utwardzenie	godz.	1 godz.	W temperaturze i wilgotności jak wyżej
Wstępne utwardzenie (powierzchniowe)	min	6-10	Przy 20 °C
Odporność na promieniowanie UV	-	nie	Wymaga wykończenia powierzchniowego - tynkiem, listwami lub powłoką malarską.
Przechowywanie	miesiące	12	Dnem do dołu!!! W temperaturze +5°C do +25°C
Wydajność	mb	15-20	Metrów bieżących, Przy Ø 3-3 cm
Minimalna szerokość spoin	mm	8	
Maksymalna szerokość spoin	mm	40	W przypadku większych szerokości szczeliny należy wypełniać ją w dwóch lub większej liczbie warstw, w zależności od potrzeb.

Ograniczenie

Nie zaleca się stosowania pod wodą i w zamkniętych przestrzeniach, zero przyczepności do PE, PP, silikonu, teflonu i tłustych podłoży.
Nie zaleca się podgrzewać pianki ani spoin w niskich temperaturach, nie stosować na powierzchnie pokryte szronem.

Podłoże

Musi być czyste, suche, mocne, wolne od kurzu, luźnych cząstek, tłuszczu, oleju i szronu. Przy zastosowaniu do muru z cegły dziurawki konieczne jest uszczelnienie ubytków zaprawą, płytą izolacyjną lub innym materiałem murarskim.

Przygotowanie podłoża

Zaleca się zwilżenie podłoża za pomocą rozpylacza z wodą

Instrukcje

Przed użyciem należy obrócić 10 razy śrubę blokującą znajdującą się na dnie puszki, zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką, każdorazowo o 360°. Spowoduje to przebicie pojemnika ze środkiem utwardzającym.
Następnie należy mocno nakręcić rurkę aplikacyjną na zawór i intensywnie wstrząsnąć puszką w pozycji odwróconej (dnem do góry), co najmniej 40 razy. Podczas wstrząsania, przy pierwszych ruchach, wewnątrz puszki powinien być słyszalny dźwięk uwolnionej zatyczki naboju.
Podczas aplikacji pianki puszkę należy trzymać dnem do góry.
Nie należy nadmiernie wypełniać szczeliny, ponieważ pianka zwiększa swoją objętość nawet dwukrotnie.

Ostrzeżenie

Nieutwardzoną piankę należy oczyścić środkiem do czyszczenia pianek PU, utwardzoną piankę można usunąć tylko mechanicznie.
Podczas pracy należy używać środków ochrony indywidualnej. Powierzchnie należy zabezpieczyć przed odpryskami papierem lub folią.
Utwardzona pianka PUR nie jest odporna na promieniowanie UV. Odporność ta zależy od czasu ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (od ok. 14 dni do 3 miesięcy). Po tym czasie wraz z innymi wpływami klimatycznymi (deszcz, mróz itp.) struktura pianki ulega uszkodzeniu pod wpływem promieniowania UV.

.

Czyszczenie

Materiał: nieutwardzoną piankę - środkiem do czyszczenia pianek PU DISTYK
Ręce: pastą do rąk, mydłem i wodą

Bezpieczeństwo ogólne

Patrz «Karta charakterystyki 05.20

Aktualizacja

Sporządzono w dniu: 07.09.2026

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Den Braven Czech and Slovak a.s.
Úvalno 353 79391

Bankovní spojení: KB Krnov,
č. ú. 19-0848810297/0100

554 648 200
info@denbraven.cz

www.distyk.cz