

Karta Techniczna
TL 05.34 Wood & Stone – Klej do drewna, betonu i kamienia

Produkt
Specjalnie opracowana jednoskładnikowa pianka na bazie poliuretanu do klejenia kamienia, drewna, cegły itp.

Właściwości

- Pianka jednoskładnikowa
- Szybka przyczepność, łatwa obsługa (pistolet)
- Niedostępne
- Efekt Colaps
- Wysoka przyczepność
- Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Zastosowanie
-Formowanie drewna, cegieł, bloków budowlanych, kamienia itp.

-Mocowanie elementów konstrukcyjnych wykonanych z drewna, mebli itp.

-Mocowanie półek, desek, schodów lub parapetów okiennych

-Wymiana gwoździ, śrub i nitów

-Ścianki działowe i konstrukcje nienośne

Opakowanie
-Pianka pistoletowa: 750 ml;

Barwa
-Żółto-brązowy

Dane techniczne			
Baza	Poliuretan		
Odporność na ciepło	°C	-30/ +80	po utwardzeniu
Temperatura pojemnika podczas aplikacji	°C	powyżej +5	optymalnie +20 do +25
Temperatura stosowania	°C	-5 / +30	Temperatura powietrza i podłoża
Pełne utwardzenie	Rzut.	24-48	w zależności od temperatury, wilgotności i grubości warstwy
Tworzenie się skórki powierzchniowej	min	15 minut	
Czas otwarcia	min	2	
Odporność na promieniowanie UV	-	Nie	

Den Braven Czech and Slovak a.s.
Úvalno 353 79391

Bankovní spojení: KB Krnov,
č. ú. 19-0848810297/0100

554 648 200
info@denbraven.cz

www.distyk.cz

Okres trwałości	miesiące	18	w dół!!! W temperaturach od +5°C do +25°C

Ograniczenie
Nie zaleca się stosowania pod wodą i w zamkniętych przestrzeniach, zero przyczepności do PE, PP, silikonu, teflonu i tłustych podłoży.
Nie zaleca się podgrzewać pianki ani spoin w niskich temperaturach, nie stosować na powierzchnie pokryte szronem.

Podłoże
Musi być czyste, suche, twarde, wolne od kurzu, luźnych cząstek, smaru, oleju i mrozu.

Przygotowanie podłoża
Stosować na czystych i odtłuszczonych powierzchniach. Pokryć powierzchnie zagrożone zanieczyszczeniem! Przed aplikacją zalecamy zwilżenie chłonnego podłoża wodą za pomocą butelki z rozpylaczem, aby przyspieszyć schnięcie.

Instrukcje
Dokładnie wstrząsnąć butelką (co najmniej 30 razy). Przykręcić pistolet do aplikacji. Pozycja robocza butelki to dnem do góry. Nanieść odpowiednią ilość kleju na poziome podłoże i docisnąć do niego klejony element. Klejone elementy należy przymocować za pomocą opasek zaciskowych. Korekty położenia elementu są możliwe w ciągu 15 minut od przyklejenia. Utwardzoną piankę można ciąć nożem. Powierzchnię należy chronić przed długotrwałą ekspozycją na promieniowanie UV.

Ostrzeżenie
Nie zalecana do zastosowań podwodnych i w ograniczonej przestrzeni, zerowa przyczepność do PE, PP, silikonu, teflonu i tłustych podłoży. Nie zalecamy podgrzewania pianki lub połączeń w niskich temperaturach, nie stosować na podłożach pokrytych rdzą.
Nieutwardzoną piankę należy czyścić środkiem do czyszczenia pianki PU, utwardzoną piankę można usunąć tylko mechanicznie. Podczas pracy należy używać sprzętu ochronnego. Zabezpieczyć podłogę przed zabrudzeniem papierem lub folią.
Utwardzona pianka PUR nie jest odporna na promieniowanie UV. Odporność ta zależy od czasu ekspozycji w bezpośrednim świetle słonecznym (około 14 dni do 3 miesięcy). Po tym czasie, wraz z innymi czynnikami klimatycznymi (deszcz, mróz itp.), struktura pianki ulega uszkodzeniu przez promieniowanie UV.
Świeżą piankę można usunąć za pomocą środka do czyszczenia PU, stwardniałą piankę można usunąć tylko mechanicznie. Po zakończeniu pracy i odkręceniu butelki od pistoletu aplikacyjnego konieczne jest wyczyszczenie pistoletu środkiem do czyszczenia PU.

Czyszczenie
Materiał: nieutwardzona pianka - środek czyszczący z pianki PU
Ręce: pasta do rąk, mydło i woda

Aktualizacja
Zaktualizowano w dniu: 23.11.2023
Sporządzono w dniu: 23.11.2023

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów

zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.