

Opakowanie
Puszka po 310 ml

Barwa
Jasnoniebieski

Karta Techniczna
KT 06.08 Klej do membran

Produkt
to jednoskładnikowy klej niezawierający rozpuszczalników. Tworzy wysoce kleistą, plastyczno-elastyczną spoinę.

Właściwości
-Bez rozpuszczalników;
-Trwale elastyczna spoina;
-Bardzo dobra kleistość i przyczepność do materiałów takich jak polietylen i polipropylen;

Zastosowanie
-Klejenie paroizolacyjnych barier systemów dachowych; Klejenie paraizolacji ze sobą;
-Klejenie folii z PE, PP, DPC, folii aluminiowych itp.;
-Klejenie pyłoszczelnych barier drzwiowych w przemyśle motoryzacyjnym;
-Zastosowanie w systemach okiennych 3D do klejenia taśm wewnętrznych i zewnętrznych.
Patrz więcej Proces technologiczny montażu wypełnień otworów systemem 3D

Dane techniczne			
Baza	kopolimer winylu		
Konsystencja	pasta tiksotropowa		
Ciężar właściwy	g/ml	1,09	
Sucha pozostałość	%	84	
Odporność termiczna	°C	–20 / +80	(po utwardzeniu)
Odporność termiczna	°C	–15	(podczas transportu)
Temperatura aplikacji	°C	+5 / +50	
Czas otwarty	min.	30	(w temperaturze 23°C/55% wilgotności względnej)
Okres trwałości	miesiące	18	(w temp. od +5°C do +25°C, chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych!)

Den Braven Czech and Slovak a.s.
Úvalno 353 79391

Bankovní spojení: KB Krnov,
č. ú. 19-0848810297/0100

554 648 200
info@denbraven.cz

www.distyk.cz

Ograniczenie
Nie zaleca się między innymi długotrwałego lub stałego obciążania wodą..

Podłoże
Musi być czyste, suche, mocne, wolne od luźnych cząstek kurzu, tłuszczu i oleju.

Przygotowanie podłoża
Nie jest konieczne gruntowanie podłoża przed aplikacją.

Instrukcje
Należy nałożyć klej na podłoże o grubości ok. 8 mm. Pozostawić na 10 minut, aby zwiększyć początkową przyczepność. Należy lekko docisnąć klejony materiał. Nie dociskać! Uwaga: Jeśli folia zostanie natychmiast dociśnięta, może się „ślizgać" tylko do momentu utwardzenia kleju.

Bezpieczeństwo ogólne
Patrz «Karta charakterystyki 06.08».

Czyszczenie
Materiał: natychmiast terpentyna.
Ręce: mydło i woda, krem regenerujący do rąk.

Aktualizacja
Zaktualizowano w dniu: 03.01.2025
Sporządzono w dniu: 03.01.2025

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.