

Karta Techniczna

KT 06.46 ULTRA FIX

Produkt

UltraFix to klej z aktywatorem – dwuskładnikowy system klejący oparty na kleju cyjanoakrylowym oraz sprayu aktywującym, przeznaczony do szybkiego i trwałego łączenia szerokiej gamy materiałów. Dzięki wyjątkowo krótkiemu czasowi wiązania doskonale sprawdza się w pracach montażowych, produkcyjnych i naprawczych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość połączenia oraz możliwość natychmiastowej manipulacji sklejonymi elementami.

Właściwości

- Ekstremalnie szybko utwardzające połączenie
- Wysoka wytrzymałość klejonego połączenia
- Nie spływa nawet na powierzchniach pionowych.
- Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych i konstrukcyjnych.
- Odpowiedni również do powierzchni chropowatych i niechłonnych
- Łatwa i dokładna aplikacja
- Profesjonalne użycie

Opakowanie

Aktywator - 200 ml
Klej (żel) - 50g

Barwa

Przeźroczysta

Zastosowanie

- Montaż i naprawa mebli – klejenie płyt MDF, płyt wiórowych, drewna litego, sklejki, obrzeży meblowych oraz innych elementów drewnianych.
- Prace budowlane i wykończeniowe – szybkie mocowanie listew przypodłogowych, opasek drzwiowych, elementów dekoracyjnych oraz kamienia naturalnego podczas montażu
- Naprawy i konserwacja – trwałe łączenie twardych tworzyw sztucznych, ceramiki, porcelany, gumy, skóry oraz innych powszechnie stosowanych materiałów.
- Produkcja i hobby – precyzyjne klejenie drobnych elementów podczas produkcji, modelarstwa, prac rzemieślniczych oraz hobbystycznych.

Dane techniczne			
Baza	Klej cyjanoakrylowy + aktywator w aerozolu		
Gęstość właściwa	g/cm^3	0,662-07	W temperaturze
Odporność termiczna	°C	-95 aż +105	Po utwardzeniu
Lepkość kinematyczna	Mm^2/s	0,5	W temperaturze 20°C
Przyczepność wstępna	sec	3-5	
Przyczepność finalna	Godz.	24-48	W zależności od temperatury i wilgotności
Przechowywanie	miesiące	12	(w temp. +5°C do +25°C)

Ograniczenia

Produkt nie nadaje się do klejenia:

- polietylenu (PE), polipropylenu (PP), PTFE (Teflon®) oraz silikonu,
- lakierowanych, polerowanych lub w inny sposób wykończonych powierzchni,
- przezroczystych tworzyw sztucznych, takich jak PMMA (pleksi) i poliwęglan,
- spienionego polistyrenu (EPS).

Nie stosować na mokre, tłuste, zakurzone ani w inny sposób zabrudzone powierzchnie.
Klej cyjanoakrylowy nie może mieć kontaktu z tkaninami bawełnianymi ani wełnianymi. Kontakt z tymi materiałami może wywołać silną reakcję egzotermiczną, której towarzyszy wydzielanie ciepła i dymu, co może prowadzić nawet do zapłonu materiału.

Podłoże

Podłoże musi być mocne, czyste, suche i wolne od kurzu. Stosować na czyste i odtłuszczone powierzchnie. Powierzchnie narażone na zabrudzenie należy zabezpieczyć!

Instrukcje

1. Aktywator nanieść w formie sprayu na jedną z klejonych powierzchni.
2. Pozostawić na chwilę do odparowania.
3. Na drugą powierzchnię nanieść odpowiednią ilość kleju cyjanoakrylowego.
4. Natychmiast połączyć ze sobą klejone elementy.
5. Mocno docisnąć przez około 2-3 sekundy.

(W celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości zaleca się pozostawienie połączenia bez obciążenia do całkowitego utwardzenia.)

Czyszczenie

Materiał: natychmiast benzyną
Ręce: woda i mydło, krem do rąk.

Bezpieczeństwo ogólne

Patrz «Karta charakterystyki 04.53».

Aktualizacja

Sporządzono w dniu: 23.07.2026

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Den Braven Czech and Slovak a.s.
Úvalno 353 79391

Bankovní spojení: KB Krnov,
č. ú. 19-0848810297/0100

554 648 200
info@denbraven.cz

www.distyk.cz