Karta techniczna
KT 06.73d MASA DEKORACYJNA BETON NATURAL



Produkt

Wylewka dekoracyjna BETON NATURAL to materiał na bazie cementu i uszlachetniających polimerów, przywołujący na myśl widoczny beton, przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych powierzchni o konstrukcji monolitycznej i strukturalnej, jako nowoczesna i ponadczasowa alternatywa do wykończenia powierzchni wnętrz.

Właściwości

- Imitacja betonu, możliwość barwienia
- Wysoka odporność mechaniczna, łatwa konserwacja Po nałożeniu równomiernie się utwardza;
- Matowy wygląd z zachowaniem struktury
- Oryginalny i niepowtarzalny wygląd
- Dopasowuje się do różnych powierzchni
- Nadaje się tylko do pracy na sucho

Opakowanie:

- Wiadro 5 kg

Barwa:

- Szara
- Kość słoniowa

Zastosowanie

Można go zastosować we wszystkich suchych pomieszczeniach budynku: sypialnia, pokój dzienny, korytarz, galeria. itp

Służy również jako element projektu do podkreślania interesujących architektonicznie obszarów lub tła za dziełami sztuki, aby je wyróżnić.

Tabela właściwości

Baza	Masa cementowa z polimerami		
Wypełniacz	Frakcja kruszywa 0 - 0,5 mm		
Ziarno	mm	0 - 0,5	
Temperatury aplikacji	°C	+5 / +30	
Zużycie materiału (luzem)	/ m2	3 m2	Jedno opakowanie 5kg
Szybkość schnięcia masy dekoracyjnej	Godz.	12-26	W zależności od chłonności podłoża. Temperatury otoczenia i grubość warstwy
Nakładanie drugiej warstwy masy dekoracyjnej	Godz.	24	
Wytrzymałość na ściskanie	klasa	CS I	EN 998-1:2016
Trwałość		Bez strat	EN 998-1:2016
Przewodność cieplna	W/ mK	P=50% - 0,33	EN 998-1:2016
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej		Maks. μ 30	EN 998-1:2016
Lepkość	MPa	Min. 0,2	

Den Braven Czech and Slovak S.A.
Úvalno 353 79391

Konto bankowe: KB Krnov,
nr rachunku: 19-0848810297/0100

+ 420 554 648 200
info@distyk.cz

www.distyk.cz

Absorpcja wody	klasa	WC2	
Reakcja na ogień	klasa	A1	
Maks. grubość aplikacji w 1 warstwie	mm	3	
Okres przydatności do spożycia	miesiące	12	w temperaturze od +10°C do +30°C

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, spójne, wolne od kurzu i brudu oraz izolowane od wody. Aby zminimalizować zużycie i uzyskać pożądaną strukturę, Do przygotowania bazy użyj pojemnika oznaczonego „1 - Penetracja", który znajduje się w opakowaniu.
Podłoża gipsowe i podłoża wykonane z różnych materiałów odpowiednio zaimpregnować , tak aby chłonność była jednolita. Różna chłonność może powodować odmienne zachowanie masy dekoracyjnej i zmieniać wygląd powstałej powierzchni.

Procedura aplikacji

Podczas aplikacji postępuj zgodnie z procedurą zawartą w opakowaniu!

Przygotowanie podłoża

1. Podłoże musi być solidne, wolne od kurzu i luźnych cząstek. Nie może być mokre ani tłuste. Podczas aplikacji należy zapewnić warunki temperaturowe od +5 do +30°C. Idealna temperatura aplikacji wynosi około 20°C. Podwyższona temperatura sprzyja szybszemu schnięciu, a niższa temperatura spowalnia schnięcie poszczególnych warstw.

2. Do przygotowania podłoża użyj produktu oznaczonego „1 – Penetracja/Grunt". Preparat jest gotowy do użycia i nie wymaga żadnego rozcieńczania. Nakładać za pomocą wałka lub pędzla. Po upływie 6 godzin od nałożenia penetracji/gruntu można kontynuować nakładanie kolejnych warstw.

Przygotowanie i aplikacja masy dekoracyjnej

3. Z połowy sypkiej mieszanki znajdującej się w torebce oznaczonej „2 stěrka" przygotuj masę do aplikacji. Do czystego wiadra wlać 900 ml wody i dodać 2,5 kg luźnej mieszanki. Wiadro na produkt może służyć jako pojemnik do mieszania. Mieszankę dokładnie wymieszaj i odstaw na 5 minut. Po odstaniu ponownie wymieszaj.

4. Przygotowaną masę rozprowadzić na przygotowanym podłożu za pomocą stalowej pacy, tworząc pierwszą warstwę wyrównującą powierzchnię. Pierwsza warstwa będzie podstawą do dekoracji.

5. Pozostawić pierwszą warstwę masy dekoracyjnej do wyschnięcia na 24 godziny.

6. Przygotuj masę dekoracyjną do drugiej warstwy. Procedura przygotowania jest taka sama jak w punkcie 3.

7. Drugą warstwę masy dekoracyjnej nakładamy różnymi technikami (ciągnięcie, rozprowadzanie, rowkowanie). Dzięki tej warstwie kielnia uzyskuje nierówny relief i wyrazisty wygląd. Dokładna procedura nie jest możliwa do ustalenia i zależy od gustu i umiejętności aplikatora . Aby zapoznać się z wyglądem i techniką, skorzystaj z instrukcji wideo dołączonej na stronie Distyk.pl

Nałożenie warstwy zamykającej

8. Drugą warstwę masy dekoracyjnej należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Jeżeli druga warstwa jest grubsza, czas schnięcia może się wydłużyć.

9. Warstwa zamykająca jest dyspersją jednoskładnikową. Po wstrząśnięciu powłoka jest gotowa do natychmiastowego nakładania.

10. Materiał nanosi się na suchy beton dekoracyjny za pomocą wałka z krótkim włosiem. Zużycie materiału wynosi ok. 0,2 kg/m 2 . Zwróć szczególną uwagę na równomierne nałożenie warstwy zamykającej, tak aby farba dotarła we wszystkie miejsca. Aplikację należy prowadzić tak, aby farba nie spływała po powierzchni, ale dobrze wchłonęła się w podłoże.

11. Po 6 godzinach nałóż drugą warstwę warstwy zamykającej. Druga warstwa wytworzy lekko błyszczącą powierzchnię, jeśli zależy Ci na matowym wyglądzie, nie nakładaj drugiej warstwy.

12. Pozostawić powłokę do prawidłowego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.

Materiał dostarczamy w dwóch odcieniach, które można ze sobą mieszać uzyskując trzeci odcień. Masę można pigmentować różnymi pigmentami (pigmenty akrylowe sypkie i płynne) bezpośrednio w trakcie mieszania masy lub po utwardzeniu można je malować farbami na podłożach mineralnych. Do barwienia masy dekoracyjnej zaleca się użycie jaśniejszego odcienia kości słoniowej.

Ostrzeżenie!

Materiał jest naturalny, dlatego poszczególne zawartości opakowania mogą różnić się od siebie kolorem. W przypadku stosowania na większą powierzchnię należy wymieszać ze sobą sypkie składniki. Kompletne powierzchnie muszą być wykonane w jednym etapie pracy i z jednej partii produkcyjnej. W przypadku stosowania wielu partii konieczne jest wymieszanie materiału. Materiał nie może zamarznąć. Materiał nie jest przeznaczony na powierzchnie poziome, gdzie będzie narażony na obciążenia mechaniczne. Nie dodawać do masy żadnego materiału, który nie jest dozwolony w TL produktu. Grubość warstwy w jednym etapie roboczym nie może przekraczać 3 mm.

Utylizacja odpadów

Postępować zgodnie z ustawą nr 185/2001 Dz.U. o odpadach, z późniejszymi zmianami. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w aktualnej Karcie Charakterystyki Produktu.

Okres przydatności do spożycia

W oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu, w suchym miejscu w temperaturze od +10°C do +30°C. Nie przechowywać na słońcu. Termin przydatności do spożycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu produktu.

Bezpieczeństwo

Podczas pracy z produktem nie pić, nie jeść i nie palić. Stosować dedykowany sprzęt ochronny. Dalsze informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i usuwania produktów chemicznych można znaleźć w aktualnej wersji Karty Charakterystyki tego produktu.

Aktualizacja

Zaktualizowano w 23.01.2026 ŁB

Wykonano 23.05.2023

Dostarczone informacje i dane opierają się na naszym własnym doświadczeniu, badaniach i obiektywnych testach i uważa się je za wiarygodne i dokładne. Niemniej jednak firma nie może znać różnych zastosowań produktu ani metod jego stosowania, dlatego też w żadnym wypadku nie udziela gwarancji wykraczającej poza zakres podanych informacji, dotyczącej przydatności produktów do określonych zastosowań lub sposoby użycia. Każdy użytkownik ma obowiązek przekonać się na podstawie własnych testów o przydatności do stosowania. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.