

Karta techniczna

KT 06.31 Klej do cegieł BRICKFIX

Produkt

Gotowa do użycia zaprawa murarska do murowania z pustaków szlifowanych, przeznaczona do wykonywania ścian nośnych i nienośnych. Nakładana za pomocą wałka. Po związaniu jest wodoodporna i charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ścinanie. **Bardzo niskie zużycie w porównaniu z innymi systemami murowania.**

Właściwości

- Zaprawa gotowa do użycia
- Szybkoschnąca
- Łatwa aplikacja
- Ekonomiczne rozwiązanie w technologii murowania
- Doskonała przyczepność i wysoka wytrzymałość
- Zaprawa wodoodporna po wyschnięciu

Opakowanie

- Wiadro 13 kg

Barwa

- Beżowa

Zastosowanie

- Do murowania z cegieł ceramicznych szlifowanych
- Do wznoszenia wewnętrznych i zewnętrznych ścian nośnych oraz działowych

Tabela właściwości			
Baza	Dyspersyjna zaprawa murarska gotowa do użycia		
Czas przydatności do użycia	20 min		
Korekta położenia	min	15	
Odporność termiczna	°C	-20 /+70	(po utwardzeniu)
Temperatura aplikacji	°C	+1 / +40	
Sposób aplikacji		Wałeczek malarski z krótkim włosiem	
Pełne obciążenie	dni	4	(przy 20 °C / 55 % wilg. względnej)
Zużycie kleju	0,7-1	Kg/m2	Na metr kwadratowy muru

Den Braven Czech and Slovak S.A.
Úvalno 353 79391

Konto bankowe: KB Krnov,
nr rachunku: 19-0848810297/0100

+ 420 554 648 200
info@distyk.cz

www.distyk.cz

Ograniczenia
Nie stosować w temperaturze poniżej +1°C ani podczas silnego, bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.
Nie stosować do klejenia powierzchni metalowych ani z tworzyw sztucznych.
Nie dopuszcza się dodawania kruszyw, spoiw ani innych dodatków do gotowej mieszanki, jak również jej przesiewania. Nie stosować w temperaturze powietrza lub podłoża poniżej +1°C ani w przypadku prognozowanych przymrozków.
Ewentualne zabrudzenia aluminiowych i anodowanych listew wykończeniowych należy niezwłocznie usunąć.
Podłoża metalowe i wykonane z tworzyw sztucznych nie nadają się do układania elementów murowych przy użyciu tej zaprawy!

Podłoże
Podłoże musi być czyste, wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń. Nie może być zamarznięte.

Aplikacja
Dokładnie wymieszać zawartość wiadra. Nakładać równomiernie za pomocą wałka, metodą krzyżową. Produkt jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania.
Po nasączeniu wałka należy usunąć nadmiar materiału, przesuwając go po kratce lub kuwecie malarskiej, tak aby zaprawa nie kapała ani nie spływała z wałka.
Elementy murowe należy układać w ciągu około 10 minut od nałożenia zaprawy. Korekta położenia jest możliwa w ciągu 5 minut.
Wypoziomowanie i wyrównanie elementów należy wykonać niezwłocznie po ich ułożeniu na świeżej warstwie zaprawy.
Temperatura aplikacji powinna wynosić od +1°C do +40°C. Podczas aplikacji nie może występować mróz ani opady deszczu.

Czyszczenie
Materiał: Natychmiastowe zmycie - wodą
Ręce: mydło i woda, krem regenerujący do rąk.

Bezpieczeństwo:
KCH DISTYK Klej do cegieł BRICKFIX 10 26

Aktualizacja
Zaktualizowano w dniu: 23.10.2026 r.
Sporządzono w dniu: 23.10.2026 r.

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.