



Opakowanie:

- Opakowanie zamykane, 56,6 g

Kolor:

- Czarny

Karta techniczna 06.43

PLASTELINA EPOKSYDOWA

Produkt:

Klejowa i uszczelniająca masa plastyczna, którą można formować w dowolne kształty. Po utwardzeniu jest odporna na wodę, można ją piłować, szlifować i wiercić.

Właściwości:

- Można formować w dowolne kształty
- Łatwo i szybko przetwarzalna / Obrabialna

Zastosowanie:

- Naprawy, szpachlowanie i klejenie
- Nadaje się do klejenia materiałów chłonnych i niechłonnych, na przykład drewna, ceramiki, tworzyw sztucznych, a przede wszystkim metali

Dane techniczne			
Baza	-	Epoksyd	
Konsystencja	-	Plastelina	
Gęstość	g/cm ³	1.8 až 1.9	
Odporność termiczna	°C	-50 / +100	po utwardzeniu
Temperatura aplikacji	°C	+10 / +30	
Odporność termiczna	°C	-15	W transporcie
Czas początkowego schnięcia	min	5-7	
Możliwość korekcy	min	8-10	W temperaturze 23°C i 55% wilgotności
Pełne utwardzenie	godz.	12	W temperaturze 23°C i 55% wilgotności
Okres trwałości	miesiące	12	(w temperaturach od +5°C do +30°C, w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu)

Podłoże:

Musi być czyste, suche, mocne, wolne od luźnych cząstek kurzu, tłuszczu i oleju

Ograniczenia:

Między innymi nie nadaje się do stosowania na PE, PP, podłożach bitumicznych, teflonie oraz na bardzo chłonnych podłożach. W celu dalszego użycia plastelinę należy dokładnie zamknąć w opakowaniu, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

Instrukcje:

Przygotowanie – Wyjmij plastelinę z plastikowego opakowania i odetnij potrzebną ilość.

Mieszanie – Dokładnie ugniataj plastelinę, aż uzyskasz jednolity kolor.

Formowanie – Nadaj plastelinie pożądany kształt i użyj jej do klejenia lub uszczelniania. Dokładnie ją dociśnij. Po 12 godzinach połączenie może być narażone na kontakt z wodą.

Czyszczenie:

Po utwardzeniu tylko mechanicznie

Materiał: Bardzo skutecznie czyszczące i nawilżane ściereczki **DISTYK** Ręce: mydło i woda, krem regenerujący do rąk.

Bezpieczeństwo ogólne:

Patrz «Karta charakterystyki 06_43DPL».

Okres trwałości:

12 miesiące od daty produkcji, przechowywać w suchym miejscu i szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C.

Aktualizacja:

Zaktualizowano w dniu:

Sporządzono w dniu: 16.01.2026 ŁB

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użycia. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym

DISTYK[®]

Den Braven Czech and Slovak S.A.
Úvalno 353 79391

Konto bankowe: KB Krnov,
nr rachunku: 19-0848810297/0100

+ 420 554 648 200
info@distyk.cz

www.distyk.pl

DISTYK[®]

Den Braven Czech and Slovak S.A.
Úvalno 353 79391

Konto bankowe: KB Krnov,
nr rachunku: 19-0848810297/0100

+ 420 554 648 200
info@distyk.cz

www.distyk.pl