

**Opakowanie:**

- Spray 400 ml

**Kolor:**

- Patrz próbnik kolorów RAL

**Karta techniczna****KT 14.03DEU Primer Color spray****Produkt:**

Podstawowa i antykorozyjna powłoka pod MULTI Color Spray. Idealna do rozpylania na metale lub drewno o doskonałym pokryciu. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

**Właściwości:**

- Szybkoschnący;
- Doskonała przyczepność do podłoża;
- Odporny na promieniowanie słoneczne i deszcz (po wyschnięciu);
- Nie zawiera związków ołowiu i chromu;
- Nie zawiera substancji uszkadzających warstwę ozonową;

**Zastosowanie:**

Profesjonalny spray do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, do rozpylania przedmiotów metalowych, tworzyw sztucznych, tynków, blach nadwozia, rowerów, regałów, mebli, drewna.

**Dane techniczne**

Czas schnięcia	min	10	w temperaturze 20 °C
Aplikacja kolejnych warstw	godz.	2	
Aplikacja Multi Color spray	dni	3	Po całkowitym wyschnięciu
Zalecana ilość warstw Primeru		2-3	
Zużycie teoretyczne	m <sup>2</sup>	2	
Ściekanie	mm	nie podano	
Agresywność wobec podłoża	-	nieagresywny	
Okres trwałości	lat	10	Od daty produkcji w szczelnie zamkniętym opakowaniu
Odległość podczas aplikacji	mm	200 – 300	

**Wskazówki:**

Powierzchnia, która ma być malowana, musi być czysta, sucha, odtłuszczona. Przed nałożeniem farby należy wykonać test użycia produktu i ocenić jakość uzyskiwanej powłoki.

Przed użyciem należy wstrząsnąć pojemnik przez około 2 minuty w celu dokładnego wymieszania zawartości. Powierzchnia dyszy od malowanej powierzchni musi znajdować się w odległości około 20-30 cm. Produkt najlepiej stosować w temperaturze od 18 do 25°C. Należy nałożyć 1 warstwę primeru w ciągu kilku minut. Powłoka malarska schnie około 2 godzin, aby całkowicie dojrzała w celu aplikacji kolejnej warstwy primeru. Po całkowitym wyschnięciu wszystkich warstw (72 godziny) można nakładać Multi Color Spray. Po zakończeniu rozpryskiwania należy wyczyścić dyszę, obracając pojemnik w górę, ustawić dyszę w bezpiecznym kierunku, a następnie nacisnąć przycisk i przytrzymać przez około 3 sekundy. Na tak przygotowanej powierzchni prowadzimy prace zgodnie z instrukcją Multi Color Spray'u. Primer Color Spray nie jest końcową powłoką, jest to tylko podstawowa powłoka podkładowa.

**Czyszczenie:**

Materiał: natychmiast wodą, benzyną.

Ręce: mydło i woda, krem regenerujący do rąk.

**Bezpieczeństwo ogólne:**

Patrz «Karta charakterystyki 14.03DEU

**Aktualizacja:**

Zaktualizowano w dniu: 10. 04. 2018 r.

Sporządzono w dniu: 29. 01. 2018 r.

*Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użytku. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.*